

Arculux® Rauhfaser 520

Rauhfaser-Tapete in Profi-Qualität. Sehr reißfest. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt.



www.blaue-engel.de/uz35



Anwendungsbereich: Umweltfreundliche Wandbekleidung aus mehreren Papierschichten mit fest eingebundenen Strukturgebenden Holzspänen. Dekorative Wand- und Deckenbekleidung im Innenbereich, z.B. in privaten Wohnbereichen, Büros, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Praxen, öffentlichen Gebäuden usw.. Die Rauhfaser-Tapete in Profi-Qualität kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich, z.B. Innenputz, Beton, Gipskarton, Gips-Wandbauplatten und festhaftenden Altanstrichen usw. eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- energie- und wassersparend hergestellt
- überwiegend aus Altpapier
- besonders schadstoffarm
- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- feuchtigkeitsregulierend
- wasserdampfdurchlässig
- individuelle Farbgestaltung
- ansatzfrei
- mehrfach überstreichbar
- Brandschutzklasse „B-s1,do“ nach DIN EN 13501-1, entspricht „B1“ (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Rollenmaß: Kleinrolle 33,5 x 0,53 m (Kartoninhalt: 6 Rollen). Großrolle 125 x 0,75 m (Kartoninhalt: 1 Rolle).

Farbton: Weiß.

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:

Nicht unter +10 °C Untergrund-, Umgebung- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Günstig bei +18 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur bei 30 bis 60 % relativer Luftfeuchte zu verarbeiten. Nicht auf aufgeheizte Untergründe aufarbeiten. Zu rasches Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen sowie zu langsame Trocknung infolge geringer Raumtemperatur (unter +10 °C) vermeiden.

Lagerung: Rollen stehend und trocken lagern.

Untergrund: Einsetzbar für hochwertige Rauhfaser-Tapezierarbeiten auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich. Bei

fachgemäßer Vorbehandlung geeignet auf Innenputz (Kalk-Zement- und Zementputze der Kategorie CSII und CSIII nach DIN EN 998-1, sowie Gipsputze der Kategorie B1-7 und C6 nach DIN EN 13 279-1), Beton, Gipskarton, Gips-Wandbauplatten und festhaftenden Altanstrichen. Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit geeigneten Spachtelmassen glätten. BFS-Merkblätter und VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366, Abs. 3 beachten. Bei Bedarf geeignete WULFF Grundierung einsetzen.

Verarbeitung: Zur Verklebung geeigneten Tapeziergerätekleister oder Spezialkleister (z.B.: Arculux® Fertigtekleister oder Henkel: Metylan Spezial 1:20, Metylan TG Power Granulat Plus 1:30, Metylan NP Neuputzkleister 1:11) verwenden. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

1. Der Zuschnitt der Bahnen: Nachdem Sie die Wandhöhe gemessen haben, schneiden Sie die Bahnen, mit einer Zugabe von 10 cm, zu. Auf ein Muster oder einen Rapport brauchen Sie nicht zu achten.

2. Einkleistern: Verwenden Sie einen geeigneten Kleister. Die Bahnen satt - aber gleichmäßig einkleistern. Dies geschieht von Hand oder mit einem Kleistergerät.

3. Zusammenlegen: Die Bahnen 2/3 zu 1/3 zusammenlegen. Wichtig! Kante auf Kante legen, da sonst die Ränder austrocknen.

4. Weichzeit: Die Weichzeit sollte ca. 10-15 Minuten betragen.

5. Verkleben: Die Rauhfaser lotgercht Naht an Naht verkleben. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.

6. Beschnitt: Überlängen der einzelnen Bahnen mit einer Schere bzw. an einem Tapezierspachtel abreißen.

7. Eckenbehandlung: Die Trennung in den Ecken wird mit der Schere ausgeführt. Profis reißen die Rauhfaser in den Ecken aber auch häufig mit einem Spachtel zu. An Außenecken wird nicht überlappt tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante.

8. Anstrich: Warten Sie mit dem Anstrich, bis

die Rauhfaser/Kleister durchgetrocknet ist. Für gleichmäßige Trocknung bei Raumtemperatur sorgen. Nach ausreichender Trocknung von Arculux® Rauhfaser/Kleister muss die Fläche, je nach Beanspruchungs- und Glanzgrad, mit den entsprechenden WULFF Arculux®-Innendispersionsfarben nach DIN EN 13300 und im gewünschten Farbton gestrichen werden. Sonderbehandlungen und Techniken sind selbstverständlich möglich.

Bitte vor Zuschnitt Warenausfall kontrollieren. Bei erkennbaren Mängeln wird Ersatz geleistet, Folgekosten werden nicht erstattet.

Beim Kleberauftrag auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu hoher Kleberauftrag kann zu Kleberanhäufungen und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild sowie zu Nahtmarkierungen durch offene Nähte im Zuge der Trocknung führen.

Je nach Farbton, Glanzgrad, Oberflächenbeanspruchung und Anspruch an das Oberflächenbild kann eine zweimalige Beschichtung erforderlich sein.

Hinweis: Baudynamische Risse können mit diesem Material nicht dauerhaft saniert werden.

Hinweise: Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

TECHNISCHES MERKBLATT

Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. Vor Gebrauch stets Etikett, Kennzeichnung und Produktinformation lesen und beachten. Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Deklaration der Inhaltsstoffe: Arculux® Rauh-faser besteht aus Papierfasern, mehr als 90 % Recyclingfasern und Zellstoff, Holzmehl, Hilfsstoffen. Aufgrund ihres Gehaltes an Recycling-faser führt sie das Umweltzeichen (RAL-UZ 35a).

Entsorgungshinweis: Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Überstrichene Rauhfasertapete ist als Restmüll zu entsorgen.

(04 112 20) RB

 0432
WULFF GmbH & Co. KG Wersener Str. 3 49504 Lotte
13
LE-ES001 EN 15102:2007+A1:2011
WTN 48149070
B-s1,do
Formaldehydabgabe: bestanden Abgabe anderer gefährlicher Substanzen: bestanden