

Technisches Merkblatt

Super Grip Q

1K- gefüllte Dispersions-Schnell-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe

» sehr emissionsarme Schnell-Grundierung «



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften:

- ▲ blitzschnelle Trocknung - ideal bei Terminarbeiten
- ▲ grundieren und füllen in einem Arbeitsgang, spart Zeit und Geld
- ▲ sehr gute Haftung für eine erhöhte Verbundfestigkeit zwischen Untergrund und Spachtelmassen
- ▲ reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bindet den Oberflächenstaub
- ▲ Wartezeiten werden enorm verkürzt, daher schnelleres Arbeiten, spart Geld
- ▲ sehr emissionsarm
- ▲ GISCODE D1 – lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Anwendung:

- zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton, Gussasphalt, keramischen Fliesen, Span- und OSB-Platten, Holzdielen, tragfähigen Altuntergründen, festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten.
- für Trocken-Estriche, Magnesit- und Steinholz-Estriche mit Normalbelastung geeignet
- gebrauchsfertig, nach Trocknung griffige haftungsfreundliche Oberfläche
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten
- nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar
- sehr schnelle Trocknung
- rollbar, spachtelbar
- für ein wohngesundes Raumklima

Technische Daten:

Verbrauch:

ca. 100-200 g/m²
je nach Untergrundbeschaffenheit

Feststoffgehalt:

ca. 42 %

Verarbeitungstemperatur:


nicht unter +12°C, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 %
(Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung.)

Trocknung/Anwendung:

Zement-Estriche und nicht saugende Untergründe: mindestens 1-3 Stunden
Calciumsulfat-Estriche, Gipsfaser-Platten, Magnesit- und Steinholz-Estriche:
mindestens 24 Stunden (+18°C, 65 % r. F.)

Temperaturbeständigkeit:

nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung) bis +30°C für Fußbodenheizung geeignet



Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, rissfrei, dauer trocken sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18 365 sowie mit geltender Normen und Merkblätter entsprechen. Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um Spannungen und Maßänderungen abzufangen, die durch Verlegewerkstoffe und Beläge auftreten können. Lose Teile, labile Oberflächenzonen, Farb- und Klebstoffreste mechanisch entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden.

Verarbeitungsempfehlung:

Super Grip Q ist anwendungsfertig und wird mit einer Rolle oder einer Glättkelle vollflächig und gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Pfützenbildung durch zu satten Auftrag vermeiden.

Auftragsmengen:





Verbrauch bei Rollenauftrag je nach Porigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes:

Untergründe	Verbrauch g/m ²
Zement-Estriche, Beton, Faserzement-Platten	100-150
Calciumsulfat-Estriche, Gipsfaser-Platten	100-200
Magnesit- und Steinholz-Estriche	100-200
Gussasphalt, keramische Fliesen, Holzdielen, OSB- und Spanplatten, tragfähige, wasserfeste Klebstoffreste	150-200

*Es muss ein geschlossener Film entstehen.

Geeignete Spachtelmassen:

Gepüft wurde die Verbindung Super Grip Q zu folgenden WULFF Spachtelmassen:

SA 60 	SA 100 EXPRESS
SA 50 	FÜ 90/FÜ 85
2K AM 10	SA 1000 Pro
DS 80/-Spezial	SL-Layment
SA 25	GP 200 
GP 300 	

Hinweise:

Zusammensetzung: Polymer-Dispersion, Wasser, Quarzsand und Additive. Produkt enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Zinkpyrithion zur Topfkonservierung. Information für Allergiker unter Tel.-Nr.: 05404/881-0.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nach Gebrauch Werkzeuge mit Wasser / Seife gründlich waschen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerstabilität: mind. 12 Monate, bei kühler, frostfreier Lagerung.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Ausgehärtete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle) oder EAK-Nr. 080410 (Klebstoffe und Dichtmassen).

Allgemein/Eigenversuche:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die Technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Gebindegröße:

14 kg

(Super Grip Q – 07/2023)