

Technisches Merkblatt

Meistergold HandSpachtel Fein Artikel-Nr. 55 00

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertiger, feiner weißer mineralischer HandSpachtel auf Dolomitbasis zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich an Decken und Wandflächen. Schichtdicke bis ca. 3 mm. Gemäß VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 2.3.1. Lösemittel- und Weichmacherfrei speziell für die Handverarbeitung. **Zugelassen für Q1 bis Q4 Spachtelung.**

Anwendung:

Innen. Für beschichtungsfähige Handspachtelungen von 2-3 mm Schichtdicke auf Putzen der Mörtelgruppe II, III, IV, Gipskarton, Beton und Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis. Für Feinspachtelungen, wenn sehr glatte und dünn-schichtige Oberflächen erzielt werden müssen. Beim Spachteln von Fugen im Trockenbau bitte die Vorschriften der Plattenhersteller beachten.

Eigenschaften:

- mineralisch
- auf Dolomitbasis
- lösemittel- und weichmacherfrei
- rissfrei auch in hoher Schichtstärke
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- diffusionsfähig
- hohes Standvermögen
- lange Offenzeit
- sehr geringes Nachsacken
- auf Null ausziehbar

Bindemittelbasis: Copolymere Kunststoffdispersion

Pigmentbasis: Weißer Dolomit

Spez. Gewicht: ca. 1,8 kg

Farbton: Weiß

Verpackungsgröße: 18 kg

Verarbeitung:

Mit einer rostfreien Stahlkelle von Hand auftragen, abziehen und glätten. Nach der Trocknung die gespachtelten Flächen ggf. mit Schleifpapier oder Schleifvlies schleifen. Plattenstöße nur in Verbindung mit Papierstreifen oder Glasgittergewebe verspachteln.

Besonders zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18 363/ Für die Untergrundprüfung: Abs. 3.1.1

Alle Untergründe müssen tragfähig, lufttrocken, sauber und frei von haftmindernden Stoffen sein. Metalle sind vor Korrosion zu schützen. Bei Ausbesserungen mit zementhaltigen Materialien sind vor dem Auftragen von MG Handspachtel fein die Oberflächen zu flutieren. Bei Gipskartonplatten

abgefaste und abgeschrägte Plattenstöße nur in Verbindung mit Papierstreifen oder Glasgittergewebe verspachteln. Plattenstöße dürfen erst verspachtelt werden, wenn keine Längenänderungen infolge von Temperatur und Feuchtigkeitsschwankungen zu erwarten sind.

Schichtdicke: max. 4 mm

Korngröße: ca. 0,1 mm

Verdünnung: Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig, sauberes Wasser verwenden.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung:

Abhängig von der Schichtdicke, Baufeuchte und der Umgebungstemperatur. Ca. 8-10 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte. Bei kühleren Temperaturen oder höherer Luftfeuchte entsprechend längere Trockenzeiten berücksichtigen.

Verbrauch:

Richtwert: ca. 1,8 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke. Je nach Untergrund und Auftragsverfahren ist der Verbrauch schwankend. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt bestimmen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Luft und Untergrund.

Lagerung: Kühl jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 1 Jahr.

Deklaration der Inhaltsstoffe: Kalzium-Magnesium-Karbonat

Entsorgungshinweise: Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode: M-DF 01

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt enthält:

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on [EG Nr. 220-120-9] und eine Mischung von 5-Chloro-2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG Nr.247-500-7] und 2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6].

Es kann allergische Reaktionen verursachen.

R 10: Entfällt

S 02: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vbf: Entfällt

WGK 1: (Selbsteinstufung)

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand 07.02.2018

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.